NEVERLAK B.V.

Duivendrechtsekade 90, 1096 AJ Amsterdam
Postbus 41856, 1009 DB Amsterdam
T +31 (0)20 665 56 78
info@neverlak.nl, www.neverlak.nl
KvK 33012200
IBAN: NL87 RABO 0102 8336 21
BIC: RABONL2U

PRODUCT INFORMATIE MAART 2016

Frescolithe Decor- en Standbouwverf

OMSCHRIJVING

Watergedragen decor- en standbouwverf op basis van een kunstharsdispersie.

EIGENSCHAPPEN

Hoog gepigmenteerd. Heldere, briljante kleuren.
Uitstekende kleur- en dekkracht.
Zeer mat. Droogt egaal op.
Geen hinderlijke geur tijdens de verwerking.
Sneldrogend, onderling mengbaar, geen blocking.
Voor gebruik binnen.

TOEPASSING

Bij uitstek geschikt als afwerking voor de standbouw, televisie- en theaterdecors, fotostudio's, limbo's, diverse plaatmaterialen en kunststoffen.
In verdunde vorm geschikt voor de verwerking op theaterdoeken.
In combinatie met Frescolithe Coating geschikt voor tijdelijke buiten toepassing.

KLEUREN

Neverlak 6000- en Emotions waaier, Eurotrend, NCS, Pantone (bij benadering), RAL en kleuren volgens staal of uit andere dan de hierboven genoemde waaiers.

GLANSGRAAD

Zeer mat

VERPAKKING

4 en 12,5 kg.	: Frescolithe Decor- en Standbouwverf.
	: Chromakey.
	: Wit.
	: Zwart.
	: Superexpo Zwart
4 en 15 kg.	: Wit Extra.
15 kg.	: Superexpo Wit.

BASISGEGEVENS

Bepaald bij 23 °C. en 50 % R.V.

Glansgraad	: zeer mat.
Dichtheid	: 1,4 – 1,5 ; afhankelijk van de kleur.
Stofdroog	: na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar	: na ca. 2 uur.
Houdbaarheid	: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
V.O.S.	: klasse A/a 30 g/l 2010 max. 30 g./l.

THEORETISCH RENDEMENT

5-7 m²/kg op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

PRAKTISCH RENDEMENT

Afhankelijk van de wijze van verwerking en aard en structuur van de ondergrond.

VERWERKING	Verwerkingsmethode	: gemakkelijk te verwerken met kwast , verfroller of verfspuit. : Airless. druk : ca. 160 bar. tip: 5/15 - 5/17. : Luchtspuit. druk: 3 bar. spuitopening: 1,5 – 2 mm. : HVLP luchtspuit. druk: 3 bar. spuitopening: 2 mm.
	Verwerkingsconditie	: ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5 °C. : relatieve luchtvochtigheid max. 80% : zorg voor goede ventilatie.
	Verdunning	: gebruiksklaar. : afhankelijk van het doel kan Frescolithe mag met maximaal 10% water verdund worden.

BEHANDELING ONDERGROND De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met een deugdelijk vulmiddel (bijv. Decofoam) en deze goed laten doordrogen. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer.

REINIGING GEREEDSCHAP Direct na gebruik met water.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCH ADVIES
Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. Tel. 020-6655678.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker.
Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.