

STILLEVEN MAGNEETVERF

Omschrijving	:	Waternverduubare primer voor binnentoepassing.
Bijzondere eigenschappen	:	Primer waarop magneten bevestigd kunnen worden. Deze primer kan overgeschilderd worden met een watergedragen verf in een gewenste kleur. Door relatief donkere kleurstelling van de primer zal dit grijze contrast in enkele afwerklagen overbrugd moeten worden met een zeer goed schrobbare wandafwerking. Gebruik kwalitatief sterke magneten.
Toepassing	:	Zakelijk, privé, onderwijs, medisch, of presentaties, memo's en schoolborden welke vervolgens met schoolbordenverf kunnen worden afgewerkt. Onder (dun) behang.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	:	kunststofdispersie mengsel.
Glans	:	mat
Kleur	:	donker grijs
Soortelijk gewicht	:	ca. 2.60
Droogtijden (bij 23°C en 50% rlv)	:	stofdroog na ca. 1 uur overschilderbaar na ca. 4 uur niet schuren.
Verwerking	:	Voor gebruik goed handmatig doorroeren om metaaldeeltjes homogeen te vermengen, bodemkoek kan aanwezig zijn door hoog soortelijk gewicht van de metaaldeeltjes. De minimale filmvormingstemperatuur is +7° C. Niet verwerken bij een luchtvochtigheid >75%.
Ondergrondvoorbehandeling	:	De ondergrond moet schoon, droog en vast zijn. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Devecryl Voorstrijk.
Rendement	:	Per liter ca. 5 m² in een enkele laag, 2- tot 3 lagen is het advies i.v.m. de optimale aantrekkingskracht.
Reuk	:	geurarm tijdens aanbrengen en drogen
Verdunning	:	Niet verdunnen, dit verzwakt de ijzerconcentratie en speelt oxidatie (roestvorming) in de hand.
Reiniging gereedschap	:	direct met water reinigen; tijdens werkpauses het gereedschap in de verf laten staan.

- Stabiliteit/opslag : koel, droog en vorstvrij bewaren. Minimaal 1 jaar houdbaar in de goed gesloten originele verpakking. Indien verpakking geopend is geweest, kan extra zuurstof ijzerpigment laten oxideren.
- Algemeen : Zwakke magneten zullen slecht werken, ideaal zijn lichtgewicht platte magneten of de magneetvellen. Sommige soorten MDF/HDF als ondergrond kunnen nadelig werken voor de magnetische werking.
- Afwerken met een weinig vuilaanhechtende muurverf, dit verkleint de vervuiling van de magneten op de (matte muurverf) afwerklaag
- Gebruik de juiste sterke magneetstrips, er zit veel kwaliteitsverschil tussen de magneten onderling.
- Verpakking : ½ en 1 ltr.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Productveiligheidsblad.

- Arbo categorie : A Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.