

Kenmerkenblad ProGold Fix



Omschrijving	Laag visceus, oplosmiddelvrij, tweecomponenten impregneermiddel op basis van epoxy.
Gebruiksdoel	Impregneermiddel in reparatiesystemen met ProGold Repair 16 en ProGold Repair 4.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Hoog penetrerend vermogen in hout. • Oplosmiddelvrij. • Laag visceus. • Gemakkelijke verwerking. • Verstevigende werking van hout.
Kleuren en glans	Component A: paars Component B: transparant gelig Gemengd product: paars/violet
Verpakking	Set van twee flacons (basiscomponent 100 ml en verharder 100 ml).
Basisgegevens	<p>Gemengd product</p> <p>Dichtheid : ca. 1,06 kg/dm³</p> <p>Percentage vaste stof : 100 vol.%</p> <p>Componenten</p> <p>Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.</p> <p>Vlampunt : component A > 65°C component B > 65°C</p> <p>Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V</p> <p>Schuurbaar na : ca. 4 uur</p> <p>Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen</p>
Verbruik	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Ondergrond- condities	De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn. Verflagen ter plaatse van de reparatie dienen te zijn verwijderd. Houtvochtgehalte <18%
Verwerkings- condities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en uithardingsproces tussen 0°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Systemen	Zie hiervoor de folder ProGold Houtrenovatie.

Kenmerkenblad ProGold Fix



Instructies voor gebruik

Mengverhouding

1 volumedelen component A : 1 volumedeel component B.

Menginstructie

Component A en B zorgvuldig mengen tot homogeen in een mengbeker of blik.

Potlife (gemiddelde verwerkingstijd) bij 65% R.V.

bij 20°C circa 20 minuten

Gereedschap

Wegwerpkwast.

Verdunning

Product is oplosmiddelvrij en mag niet verdund worden.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met ProGold reinigingsdoekjes.

Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Fix.